

ACEM 2-65 TRASS

CEM II/B-M (P-S) 32,5 N

Produkt	Portlandkompositzement gemäß EN 197-1, hergestellt im Werk Wietersdorf der Alpacem Zement Austria GmbH.										
Zusammensetzung	Portlandzementklinker, Gips, Hüttensand, natürliches Puzzolan Eine kontinuierliche Produktionskontrolle während des gesamten Produktionsprozesses gewährleistet ein hohes Maß an gleichbleibender Qualität.										
Anwendung	Zement für alle üblichen Betonanwendungen und für Betone in allen Expositionsklassen (außer treibendem Angriff durch Sulfate), wenn keine besonderen Anforderungen an Frühfestigkeiten und frühe Ausschulfristen gestellt sind. Besonders geeignet zur Herstellung von ausblüharmem Betonen, Mauermörtel und Putzen. Für eine optimale Betonqualität ist eine gute Verdichtung und Nachbehandlung besonders zu beachten. Die Zugabe von Zusätzen nach EN 206-1 ist zulässig, wenn sie den einschlägigen Vorschriften entsprechen. Die Betoneigenschaften, vor allem auch das Zusammenwirken aller Betonbestandteile ist in Prüfungen nachzuweisen.										
Eigenschaften	Gute und durch den hohen Anteil an Hüttensand etwas längere Verarbeitbarkeitszeit. Günstige Festigkeitsentwicklung mit großer Nacherhärtung. Geringe Ausblühneigung damit hergestellter Beton, Putz- und Mauermörtel aufgrund des hohen Gehaltes an natürlichem Puzzolan. Chromatarm gemäß (EG) Nr. 1907/2006: Dieses Produkt enthält ein Reduktionsmittel, das es ermöglicht, den wasserlöslichen CHROM VI-Gehalt, bezogen auf das Gesamtrockengewicht des Zements, unter 0,0002% zu halten.										
Technische Richtwerte	gemäß Normenprüfung nach EN 196 : <table> <tr> <td>7 Tage</td> <td>30 MPa</td> </tr> <tr> <td>28 Tage</td> <td>43 MPa</td> </tr> <tr> <td>Erstarrungsbeginn</td> <td>220 min</td> </tr> <tr> <td>Mahlfeinheit</td> <td>4.200 cm²/g</td> </tr> <tr> <td>Dichte</td> <td>2,90 g/cm³</td> </tr> </table>	7 Tage	30 MPa	28 Tage	43 MPa	Erstarrungsbeginn	220 min	Mahlfeinheit	4.200 cm ² /g	Dichte	2,90 g/cm ³
7 Tage	30 MPa										
28 Tage	43 MPa										
Erstarrungsbeginn	220 min										
Mahlfeinheit	4.200 cm ² /g										
Dichte	2,90 g/cm ³										

ACEM 2-65 TRASS

CEM II/B-M (P-S) 32,5 N

Lieferform	Lose im Silowagen
Haltbarkeit	Trocken im Silo mindestens 1 Monat.
Qualitätssicherung	Konformitätsnachweise durch interne Überwachungsprüfungen. Kennnummer der Zertifizierungsstelle 2523 . CE: 2523-CPR-0098.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Da die Farbe unserer Bindemittel rohstoffbedingten Schwankungen unterliegen kann, muss vor Beginn von Sichtbetonbaustellen die Belieferung mit dem Herstellwerk abgestimmt werden.

Sicherheitsdatenblatt anfordern bzw. beachten**Version: Mai 2025**