

ACEM 1-95 PRIMO CEM I 42,5 N

Proizvod	Portlandski cement v skladu s EN 197-1, proizveden v cementarni SALONIT ANHOVO, d.d.
Sestava	Portland cementni klinker, do 5 % polnil, sadra S stalnim nadzorom kakovosti skozi celoten proizvodni proces zagotavljamo visoko raven konstantne kakovosti proizvoda.
Uporaba	Cement posebej primeren za proizvodnjo vlakno-cementnih izdelkov. Za zagotavljanje optimalne kakovosti betona je treba posebno pozornost nameniti ustreznemu vgrajevanju in negi. Uporaba dodatkov v skladu s EN 206 je dopustna, če so skladni z ustreznimi predpisi. Lastnosti betona, zlasti kompatibilnost vseh sestavin, je treba preveriti s preskusi.
Lastnosti	Cement se v svoji kategoriji odlikuje po nizki specifični površini, ki pripomore k nižji porabi vode in počasnejšemu razvoju trdnosti v začetnih fazah strjevanja. Nizka vsebnost vodotopnega kroma VI v skladu z Uredbo (ES) 1907/2006: vsebuje sredstvo za reduciranje, ki omogoča, da vsebnost vodotopnega kroma VI ne preseže 0,0002 % skupne suhe mase cementa.
Tehnični podatki	Standardna preskušanja v skladu s EN 196 Zgodnja tlačna trdnost (2 dni) 25 MPa Standardna tlačna trdnost (28 dni) 50 MPa Čas pričetka vezanja 160 min Specifična masa 3,11 g/cm³ Specifična površina 3300 cm²/g



ACEM 1-95 PRIMO

CEM I 42,5 N

Dobava	v razsutem stanju
Rok uporabnosti	v suhem stanju v silosu najmanj 3 mesece
Zagotavljanje kakovosti	Skladnosti proizvoda potrjujemo z notranjim kontrolnim preskušanjem. Zunanji nadzor izvaja Zavod za gradbeništvo Slovenije. Št. certifikata o nespremenljivosti lastnosti: 1404-CPR-2100

Tehnična priporočila za uporabo v pisni in ustni obliki, ki jih kupcu/izvajalcu podamo na podlagi naših izkušenj in v skladu z najnovejšimi znanstvenimi in praktičnimi spoznanji, so neobvezujoča in ne vzpostavljajo pogodbenega pravnega razmerja ali dodatnih obveznosti iz prodajne pogodbe. Kupec je dolžan na lastno odgovornost preizkusiti primernost naših izdelkov za predviden namen uporabe. Tehnični podatki so informativni, možna so nihanja v okviru zahtev standarda. Ker lahko barva naših izdelkov niha zaradi uporabljenih surovin, je pred začetkom proizvodnje vidnih betonov potrebo dobave uskladiti s proizvodnim obratom. Podrobnejša navodila za varno uporabo so na voljo v varnostnem listu, ki je dostopen na spletni strani proizvajalca in pri vašem prodajalcu.

Zahtevajte oz. upoštevajte varnostni list

Izdaja: Januar 2024