

ACEM 2-65 SPECIAL CAL CEM II/B-LL 32,5 R

Proizvod	Portlandski cement z apnencem v skladu s EN 197-1, proizveden v cementarni SALONIT ANHOVO, d.d.										
Sestava	Portland cementni klinker, apnenec, do 5 % polnil, sadra S stalnim nadzorom kakovosti skozi celoten proizvodni proces zagotavljamo visoko raven konstantne kakovosti proizvoda.										
Uporaba	Cement za manj zahtevne aplikacije pri splošni uporabo v gradbeništvu, kjer ni potrebno hitro strjevanje, visoke končne trdnosti in povišana obstojnost. Primeren za cementni estrih. Za zagotavljanje optimalne kakovosti betona je treba posebno pozornost nameniti ustreznemu vgrajevanju in negi. Uporaba dodatkov v skladu s EN 206 je dopustna, če so skladni z ustreznimi predpisi. Lastnosti betona, zlasti kompatibilnost vseh sestavin, je treba preveriti s preskusi.										
Lastnosti	Cement odlikuje dobra uravnoteženost sestave in lastnosti, optimalen čas vezanja in zmeren razvoj trdnosti in toplote hidratacije. Nizka vsebnost vodotopnega kroma VI v skladu z Uredbo (ES) 1907/2006: vsebuje sredstvo za reduciranje, ki omogoča, da vsebnost vodotopnega kroma VI ne preseže 0,0002 % skupne suhe mase cementa.										
Tehnični podatki	Standardna preskušanja v skladu s EN 196 <table> <tr> <td>Tlačna trdnost (2 dni)</td><td>18 MPa</td></tr> <tr> <td>Tlačna trdnost (28 dni)</td><td>38 MPa</td></tr> <tr> <td>Čas pričetka vezanja</td><td>170 min</td></tr> <tr> <td>Specifična masa</td><td>2,95 g/cm³</td></tr> <tr> <td>Specifična površina</td><td>5100 cm²/g</td></tr> </table>	Tlačna trdnost (2 dni)	18 MPa	Tlačna trdnost (28 dni)	38 MPa	Čas pričetka vezanja	170 min	Specifična masa	2,95 g/cm ³	Specifična površina	5100 cm ² /g
Tlačna trdnost (2 dni)	18 MPa										
Tlačna trdnost (28 dni)	38 MPa										
Čas pričetka vezanja	170 min										
Specifična masa	2,95 g/cm ³										
Specifična površina	5100 cm ² /g										

ACEM 2-65 SPECIAL CAL CEM II/B-LL 32,5 R

Dobava	v 25 kg vrečah
Rok uporabnosti	v suhem stanju v nepoškodovani embalaži zaščiteno pred zračno vlago najmanj 3 mesece
Zagotavljanje kakovosti	Skladnosti proizvoda potrujemo z notranjim kontrolnim preskušanjem. Zunanji nadzor izvaja Zavod za gradbeništvo Slovenije. Št. certifikata o nespremenljivosti lastnosti: 1404-CPR-3111

Tehnična priporočila za uporabo v pisni in ustni obliki, ki jih kupcu/izvajalcu podamo na podlagi naših izkušenj in v skladu z najnovejšimi znanstvenimi in praktičnimi spoznanji, so neobvezujoča in ne vzpostavljajo pogodbenega pravnega razmerja ali dodatnih obveznosti iz prodajne pogodbe. Kupec je dolžan na lastno odgovornost preizkusiti primernost naših izdelkov za predviden namen uporabe. Tehnični podatki so informativni, možna so nihanja v okviru zahtev standarda. Ker lahko barva naših izdelkov niha zaradi uporabljenih surovin, je pred začetkom proizvodnje vidnih betonov potrebo dobave uskladiti s proizvodnim obratom. Podrobnejša navodila za varno uporabo so na voljo v varnostnem listu, ki je dostopen na spletni strani proizvajalca in pri vašem prodajalcu.

Zahtevajte oz. upoštevajte varnostni list

Izdaja: Januar 2024