

ACEM 2-80 ULTRA CAL

CEM II/A-LL 42,5 R (1)

Prodotto	Cemento Portland al calcare tipo II/A-LL 42,5R (1) secondo EN 197-1, prodotto nello stabilimento di Cadola (BL).
Composizione	Clinker, calcare e gesso. Il controllo continuo della produzione durante l'intero processo produttivo garantisce un elevato e costante livello di qualità.
Applicazione	Cemento per tutti i tipi di applicazioni standard, particolarmente indicato per lavori di prefabbricazione. Per una qualità ottimale del calcestruzzo, occorre prestare particolare attenzione a una buona compattazione e a una buona maturazione. Si consiglia l'uso a temperature esterne comprese tra 5 °C e 30 °C. L'aggiunta di additivi secondo la norma EN 206-1 è consentita se conformi alle normative vigenti. Le proprietà del calcestruzzo, in particolare l'interazione di tutti i componenti del calcestruzzo, devono essere comprovate da test.
Proprietà	Il cemento è caratterizzato dal rapido sviluppo delle resistenze iniziali e da ottime resistenze finali, conforme alla norma europea armonizzata UNI EN 197-1, ed è dotato di marchio come previsto dal Regolamento comunitario UE. Questo prodotto contiene un agente riducente che permette di mantenere i livelli di CROMO VI idrosolubile, sul peso totale a secco del cemento, inferiori allo 0,0002%.

ACEM 2-80 ULTRA CAL

CEM II/A-LL 42,5 R (1)

Dati tecnici	Dati prodotto secondo serie norme EN 196 : 1 giorno 18 MPa 2 giorni 32 MPa 28 giorni 57 MPa Tempo inizio presa 160 min Densità 3,08 g/cm ³ Blaine 3.800 cm ² /g
	Cromo esavalente secondo Regolamento (CE) Nr.1907/2006.
Confezione	Sfuso.
Stoccaggio	In luogo asciutto, privo di fonti di calore (silo). Il prodotto fornito dovrà essere consumato entro 3 mesi dalla data di spedizione (vedere documento di trasporto).
Controllo qualità	Prove di conformità da test di controllo interni. Numero di identificazione dell'organismo di certificazione: 0970 . CE: 0970-CPR-1032/CE/0226.

Le indicazioni da noi fornite al fine di agevolare i clienti, basate sulle nostre esperienze e sull'attuale livello delle conoscenze pratiche e tecniche, risultano non vincolanti e non danno vita ad alcun vincolo contrattuale o ad impegni secondari derivanti dal contratto d'acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare di persona e su propria responsabilità i nostri prodotti in relazione alla loro adeguatezza allo scopo applicativo previsto. La nostra rete di rappresentanti garantisce una rapida consulenza e fornitura.

Con la pubblicazione di questa scheda tutte quelle precedenti perdono la loro validità.

Versione: novembre 2026