

SPECIAL 42,5 R CEM II/A-M (LL-S) 42,5 R

Proizvod	SPECIAL 42,5 R je portlandski mešani cement z dvema mineralnima dodatkoma (M), trdnostnega razreda 42,5 in visokih zgodnjih trdnosti (R). Proizveden je v skladu s standardom SIST EN 197-1 v tovarni SALONIT ANHOVO, d.d.								
Sestava	Portland cementni klinker, mešani mineralni dodatek (apnenec - LL, granulirana plavžna žindra - S), do 5 % polnil, sadra								
Uporaba	Cement je primeren za zahtevne transportne, zmrzlinško odporne, brizgane in samozgoščevalne (SCC) betone, za armirane in nearmirane ter prednapete betone, kjer je zaželen hiter razvoj trdnost ter za montažne betonske izdelke.								
Lastnosti	Cement odlikuje visoka stalnost v doseženih lastnostih, hiter razvoj trdnosti in visoke končne trdnosti ter dobra združljivost z različnimi kemijskimi dodatki za beton.								
Tehnični podatki	<p>Orientacijske vrednosti lastnosti cementa po EN 196</p> <table> <tr> <td>Zgodnja tlačna trdnost (2 dni)</td> <td>29 MPa</td> </tr> <tr> <td>Standardna tlačna trdnost (28 dni)</td> <td>57 MPa</td> </tr> <tr> <td>Čas začetka vezanja</td> <td>180 min</td> </tr> <tr> <td>Specifična masa</td> <td>3,04 g/cm³</td> </tr> </table> <p>Vsebnost vodotopnega kroma (VI) je v skladu z zahtevami Uredbe (ES) 1907/2006: izdelek vsebuje sredstvo za reduciranje, ki omogoča, da vsebnost vodotopnega kroma VI ne preseže 0,0002 % skupne suhe mase cementa.</p>	Zgodnja tlačna trdnost (2 dni)	29 MPa	Standardna tlačna trdnost (28 dni)	57 MPa	Čas začetka vezanja	180 min	Specifična masa	3,04 g/cm ³
Zgodnja tlačna trdnost (2 dni)	29 MPa								
Standardna tlačna trdnost (28 dni)	57 MPa								
Čas začetka vezanja	180 min								
Specifična masa	3,04 g/cm ³								
Dobava	v razsutem stanju, v 25 kg vrečah								
Skladiščenje	Pri ustreznem skladiščenju najmanj šest mesecev od datuma pakiranja za cement v vrečah oz. tri mesece od datuma na dobavnici za cement v razsutem stanju. Skladiščiti v nepoškodovani embalaži, pokritih, hladnih in suhih prostorih, zaščiteno pred zračno vlago.								
Zagotavljanje kakovosti	Kakovost proizvodov zagotavljamo s stalnim nadzorom kakovosti v tovarni. Zunanji nadzor izvaja Zavod za gradbeništvo Slovenije. Št. certifikata o nespremenljivosti lastnosti: 1404-CPR-2106								
<p>Priporočila kupcem so podana na osnovi naših dosedanjih izkušenj in odražajo trenutno stanje znanja v tehniki in praksi. Podatki so informativni in ne predstavljajo pogodbene obveznosti proizvajalca, možna so nihanja v okviru zahtev standarda. Ker lahko barva naših izdelkov niha zaradi uporabljenih surovin, je pred začetkom proizvodnje vidnih betonov potrebo dobave uskladiti s proizvodnim obratom. Kupec je odgovoren za pravilno in namensko uporabo proizvoda. Podrobnejša navodila za varno uporabo so na voljo v varnostnem listu, ki je dostopen na spletni strani proizvajalca www.salonit.si in pri vašem prodajalcu.</p>									
Zamenjuje vse predhodne izdaje.	Datum izdaje: Marec 2022								