

## ULTRASAL 42,5 N CEM I 42,5 N

<b>Proizvod</b>	ULTRASAL 42,5 N je portlandski cement trdnostnega razreda 42,5 in običajnih zgodnjih trdnosti (N). Proizveden je v skladu s standardom SIST EN 197-1 v tovarni SALONIT ANHOVO, d.d.										
<b>Sestava</b>	Portland cementni klinker, do 5 % polnil, sadra										
<b>Uporaba</b>	ULTRASAL 42,5 N je posebej primeren za proizvodnjo vlakno-cementnih in drugih izdelkov, za armirane in nearmirane betone.										
<b>Lastnosti</b>	Cement se v svoji kategoriji odlikuje po nizki specifični površini, ki pripomore k nizki porabi vode in počasnejšemu razvoju trdnosti v začetnih fazah strjevanja.										
<b>Tehnični podatki</b>	<p>Orientacijske vrednosti lastnosti cementa po EN 196</p> <table> <tr> <td>Zgodnja tlačna trdnost (2 dni)</td> <td>25 MPa</td> </tr> <tr> <td>Standardna tlačna trdnost (28 dni)</td> <td>50 MPa</td> </tr> <tr> <td>Čas začetka vezanja</td> <td>160 min</td> </tr> <tr> <td>Specifična masa</td> <td>3,11 g/cm<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Specifična površina</td> <td>3200 cm<sup>2</sup>/g</td> </tr> </table> <p>Vsebnost vodotopnega kroma (VI) je v skladu z zahtevami Uredbe (ES) 1907/2006: izdelek vsebuje sredstvo za reduciranje, ki omogoča, da vsebnost vodotopnega kroma VI ne preseže 0,0002 % skupne suhe mase cementa.</p>	Zgodnja tlačna trdnost (2 dni)	25 MPa	Standardna tlačna trdnost (28 dni)	50 MPa	Čas začetka vezanja	160 min	Specifična masa	3,11 g/cm <sup>3</sup>	Specifična površina	3200 cm <sup>2</sup> /g
Zgodnja tlačna trdnost (2 dni)	25 MPa										
Standardna tlačna trdnost (28 dni)	50 MPa										
Čas začetka vezanja	160 min										
Specifična masa	3,11 g/cm <sup>3</sup>										
Specifična površina	3200 cm <sup>2</sup> /g										
<b>Dobava</b>	v razsutem stanju										
<b>Skladiščenje</b>	Skladiščiti v nepropustnih betonskih ali kovinskih silosih, zaščiten pred zračno vlago. Rok skladiščenja 3 mesece od datuma na dobavnici.										
<b>Zagotavljanje kakovosti</b>	<p>Kakovost proizvodov zagotavljamo s stalnim nadzorom kakovosti v tovarni. Zunanji nadzor izvaja Zavod za gradbeništvo Slovenije.</p> <p>Št. certifikata o nespremenljivosti lastnosti: <b>1404-CPR-2100</b></p>										
<p>Priporočila kupcem so podana na osnovi naših dosedanjih izkušenj in odražajo trenutno stanje znanja v tehniki in praksi. Podatki so informativni in ne predstavljajo pogodbene obveznosti proizvajalca, možna so nihanja v okviru zahtev standarda. Ker lahko barva naših izdelkov niha zaradi uporabljenih surovin, je pred začetkom proizvodnje vidnih betonov potrebo dobave uskladiti s proizvodnim obratom. Kupec je odgovoren za pravilno in namensko uporabo proizvoda. Podrobnejša navodila za varno uporabo so na voljo v varnostnem listu, ki je dostopen na spletni strani proizvajalca <a href="http://www.salonit.si">www.salonit.si</a> in pri vašem prodajalcu.</p>											
<p>Zamenjuje vse predhodne izdaje. <span style="float: right;"><b>Datum izdaje: Marec 2022</b></span></p>											