SCHEDA TECNICA

GROUNDBINDER™

HRB E4 K55 LL45

Prodotto	Legante per usi stradali tipo HRB E4 K55 LL45 secondo EN 13282-1, prodotto nello stabilimento di **SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN).**
Composizione	Clinker, calcare (LL) e gesso.
Applicazione	Legante per uso stradale per la stabilizzazione dei terreni, consolidamenti allo scopo di migliorare le proprietà meccaniche, realizzazione di misti cementati, etc.
Proprietà	Il legante è caratterizzato dal rapido sviluppo delle resistenze iniziali, e buone resistenze finali, conforme alla norma europea armonizzata EN 13282-1, è dotato di marchio come previsto dal Regolamento comunitario 305/2011/EU. Questo prodotto contiene un agente riducente che permette di mantenere i livelli di CROMO VI idrosolubile, sul peso totale a secco del legante, inferiori allo 0,0002%.
Dati tecnici	Resistenza a compressione secondo EN 196 7 giorni 23-28 MPa 28 giorni 34-40 MPa Tempo di presa 110-150 min Blaine 5000-6500 cm²/g Cromo esavalente secondo Regolamento (CE) Nr.1907/2006.
Confezione	Sfuso.
Stoccaggio	In luogo asciutto, privo di fonti di calore (silo). Il prodotto dovrà essere consumato entro 3 mesi dalla data di spedizione.
Controllo Qualità	Prove di conformità da test di controllo interni. Numero di identificazione dell'organismo di certificazione: **0970-CPR-0134/CE/FPC19.**

Le indicazioni da noi fornite al fine di agevolare i clienti, basate sulle nostre esperienze e sull'attuale livello delle conoscenze pratiche e tecniche, risultano non vincolanti e non danno vita ad alcun vincolo contrattuale o ad impegni secondari derivanti dal contratto d'acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare di persona e su propria responsabilità i nostri prodotti in relazione alla loro adeguatezza allo scopo applicativo previsto. La nostra rete di rappresentanti garantisce una rapida consulenza e fornitura.

Con la pubblicazione di questa scheda tutte quelle precedenti perdono la loro validità. **Data: aprile 2019**

GROUNDBINDER è un marchio depositato w&p Cementi SpA.

w&p Cementi SpA

Sede e stabilimento: I-33078 – San Vito al Tagliamento (PN); Via Castelnuovo del Friuli, 1; Z.I. Ponte Rosso; T: +39 0434 844444; E: info@wup-cementi.it
Stabilimento di Cadola: I-32014 Ponte nelle Alpi (BL); Loc. Cadola, 10; Tel: +39 0437 982611

www.wup-vementi.it | **www.alpacem.com**

UNA SOCIETÀ DEL GRUPPO Alpacem by Wietersdorfer