

ACEM 2-80 SPECIAL

CEM II/A-M (S-LL) 42,5 R WT 38

Produkt	Portlandkompositzement gemäß EN 197-1 und ÖNORM B 3327-1, hergestellt im Werk Wietersdorf der Alpacem Zement Austria GmbH.																
Zusammensetzung	Portlandzementklinker, Gips, Hüttensand, Kalkstein Eine kontinuierliche Produktionskontrolle während des gesamten Produktionsprozesses gewährleistet ein hohes Maß an gleichbleibender Qualität.																
Anwendung	Zement für alle üblichen Betonanwendungen und für Betone in allen Expositionsklassen (außer treibendem Angriff durch Sulfate). Besonders geeignet für Transportbeton- und Betonwerke. Für eine optimale Betonqualität ist eine gute Verdichtung und Nachbehandlung besonders zu beachten. Bei Außentemperaturen von 5°C bis 30°C empfohlen. Die Zugabe von Zusätzen nach EN 206-1 ist zulässig, wenn sie den einschlägigen Vorschriften entsprechen. Die Betoneigenschaften, vor allem auch das Zusammenwirken aller Betonbestandteile ist in Prüfungen nachzuweisen.																
Eigenschaften	Gute Verarbeitbarkeit durch günstigen Wasseranspruch und mäßige Wasserabsonderung. Günstige Festigkeitsentwicklung, wie gute Frühfestigkeit und Nacherhärtung. Chromatarm gemäß (EG) Nr. 1907/2006: Dieses Produkt enthält ein Reduktionsmittel, das es ermöglicht, den wasserlöslichen CHROM VI-Gehalt, bezogen auf das Gesamttrockengewicht des Zements, unter 0,0002% zu halten.																
Technische Richtwerte	gemäß Normenprüfung nach EN 196 : <table data-bbox="550 1630 997 1787"> <tr><td>1 Tag</td><td>15 MPa</td></tr> <tr><td>2 Tage</td><td>27 MPa</td></tr> <tr><td>28 Tage</td><td>53 MPa</td></tr> <tr><td>Erstarrungsbeginn</td><td>170 min</td></tr> <tr><td>Dichte</td><td>3,03 g/cm³</td></tr> </table> gemäß Normenprüfung nach ÖNORM B 3327-1 : <table data-bbox="550 1863 1034 1953"> <tr><td>Mahlfeinheit</td><td>4.200 cm²/g</td></tr> <tr><td>Wärmeentwicklung</td><td>260 J/g (15 h)</td></tr> <tr><td>Wasserabsonderung</td><td>10 ml (2 h)</td></tr> </table>	1 Tag	15 MPa	2 Tage	27 MPa	28 Tage	53 MPa	Erstarrungsbeginn	170 min	Dichte	3,03 g/cm ³	Mahlfeinheit	4.200 cm ² /g	Wärmeentwicklung	260 J/g (15 h)	Wasserabsonderung	10 ml (2 h)
1 Tag	15 MPa																
2 Tage	27 MPa																
28 Tage	53 MPa																
Erstarrungsbeginn	170 min																
Dichte	3,03 g/cm ³																
Mahlfeinheit	4.200 cm ² /g																
Wärmeentwicklung	260 J/g (15 h)																
Wasserabsonderung	10 ml (2 h)																

ACEM 2-80 SPECIAL

CEM II/A-M (S-LL) 42,5 R WT 38

Lieferform	Lose im Silowagen
Haltbarkeit	Trocken im Silo mindestens 1 Monat.
Qualitätssicherung	Konformitätsnachweise durch interne Überwachungsprüfungen. Kennnummer der Zertifizierungsstelle 2523 . CE: 2523-CPR-0086 ÜA: R-1.1.1-15-14275
<p>Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Da die Farbe unserer Bindemittel rohstoffbedingten Schwankungen unterliegen kann, muss vor Beginn von Sichtbetonbaustellen die Belieferung mit dem Herstellwerk abgestimmt werden.</p>	
Sicherheitsdatenblatt anfordern bzw. beachten	Version: Dezember 2023