

ACEM 2-50 PRIMO CEM II/C-M (S-LL) 32,5 R

Proizvod	Portlandski mešani cement v skladu s EN 197-5, proizveden v cementarni Alpacem Cement, d.d.								
Sestava	Portland cementni klinker, sadra, mešani mineralni dodatek (granulirana plavžna žindra, apnenec) S stalnim nadzorom kakovosti skozi celoten proizvodni proces zagotavljamo visoko raven konstantne kakovosti proizvoda.								
Uporaba	Cement za manj do srednje zahtevne aplikacije pri splošni uporabi v gradbeništvu, kjer ni potrebno hitro strjevanje, visoke končne trdnosti in povišana obstojnost. Proizvodnja nizkoogljivega betona. Posebej primeren za cementni estrih. Uporaba priporočljiva pri zunanjih temperaturah od 10°C do 30°C. Za zagotavljanje optimalne kakovosti betona je treba posebno pozornost nameniti ustreznemu vgrajevanju in negi. Uporaba dodatkov v skladu s EN 206 je dopustna, če so skladni z ustreznimi predpisi. Lastnosti betona, zlasti kompatibilnost vseh sestavin, je treba preveriti s preskusi.								
Lastnosti	Cement odlikuje nizek ogljični odtis, dobra uravnoteženost sestave in lastnosti ter zmeren čas vezanja, razvoj trdnosti in toplote hidratacije. Nizka vsebnost vodotopnega kroma VI v skladu z Uredbo (ES) 1907/2006: vsebuje sredstvo za reduciranje, ki omogoča, da vsebnost vodotopnega kroma VI ne preseže 0,0002 % skupne suhe mase cementa.								
Tehnični podatki	Standardna preskušanja v skladu s EN 196 <table> <tr> <td>Tlačna trdnost (2 dni)</td><td>16 MPa</td></tr> <tr> <td>Tlačna trdnost (28 dni)</td><td>40 MPa</td></tr> <tr> <td>Specifična masa</td><td>2,9 g/cm³</td></tr> <tr> <td>Specifična površina</td><td>4600 cm²/g</td></tr> </table>	Tlačna trdnost (2 dni)	16 MPa	Tlačna trdnost (28 dni)	40 MPa	Specifična masa	2,9 g/cm ³	Specifična površina	4600 cm ² /g
Tlačna trdnost (2 dni)	16 MPa								
Tlačna trdnost (28 dni)	40 MPa								
Specifična masa	2,9 g/cm ³								
Specifična površina	4600 cm ² /g								

ACEM 2-50 PRIMO CEM II/C-M (S-LL) 32,5 R

Dobava	v 25 kg vrečah
Rok uporabnosti (nizka vsebnost kromata)	v nepoškodovani embalaži zaščiteno pred zračno vlago 3 mesece
Zagotavljanje kakovosti	Skladnosti proizvoda potrjujemo z notranjim kontrolnim preskušanjem. Zunanji nadzor izvaja Zavod za gradbeništvo Slovenije. Št. certifikata o skladnosti: REG2-0004-04-ZGPro1-3862

Tehnična priporočila za uporabo v pisni in ustni obliki, ki jih kupcu/izvajalcu podamo na podlagi naših izkušenj in v skladu z najnovejšimi znanstvenimi in praktičnimi spoznanji, so neobvezujoča in ne vzpostavljajo pogodbenega pravnega razmerja ali dodatnih obveznosti iz prodajne pogodbe. Kupec je dolžan na lastno odgovornost preizkusiti primernost naših izdelkov za predviden namen uporabe. Tehnični podatki so informativni, možna so nihanja v okviru zahtev standarda. Ker lahko barva naših izdelkov niha zaradi uporabljenih surovin, je pred začetkom proizvodnje vidnih betonov potrebo dobave uskladiti s proizvodnim obratom. Podrobnejša navodila za varno uporabo so na voljo v varnostnem listu, ki je dostopen na spletni strani proizvajalca in pri vašem prodajalcu.

Zahtevajte oz. upoštevajte varnostni list

Izdaja: Julij 2025